



MONTÁŽNE PASTY

MEDENÉ PASTY

Produkt	NGLI	Zahusťovadlo	Zákl. olej	Zložka (LS)	Farba	Teplota (°C) (suchý film)	Aplikácia
G.BESLUX ANTI-SEIZE PASTE-1	1	Anorg.	Minerál	Cu, C(g)	tmavo medená	-15 do 140 (až do 1100)	Ochrana proti zadretiu skrutiek, závitov skrutiek, svorníkov alebo kolíkov vystavených vysokým teplotám
G.BESLUX ANTI-SEIZE PASTE-2	2	Anorg.	Mineral	Cu, C(g)	tmavo medená	-15 do 140 (až do 1100)	Ochrana proti zadretiu skrutiek, závitov skrutiek, svorníkov alebo kolíkov vystavených vysokým teplotám
G.A. 238	2	Anorg.	Mineral	Cu	Medená	-10 do 1100	Ochrana proti zadretiu skrutiek, závitov skrutiek, svorníkov alebo kolíkov vystavených vysokým teplotám

HLINIKOVÉ PASTY

Produkt	NGLI	Zahusťovadlo	Zákl. olej	Zložka (LS)	Farba	Teplota (°C) (suchý film)	Aplikácia
G.BESLUX PASTE AL/S	1/2	Anorg.	Syntet.	Al	Strieborná	-50 do 150 (až do 500)	Vysokoteplotná ochrana skrutiek, svorníkov a skrutkových spojov s vynikajúcimi vlastnosťami elektrického vodiča
G.BESLUX GRAFOL AL PASTE	2/3	Anorg.	Minerál	Al C(g)	kovovo šedá	-15 do 1180	Ochrana skrutiek, svorníkov a skrutkových spojov s vynikajúcimi vlastnosťami elektrického vodiča
G.BESLUX GRAFOL AL FLUID biologicky odbúrateľný	000	Anorg.	Syntetic.	Al C(g)	kovovo šedá	-30 do 100 (až do 450)	Kontaktné mazanie bočného kolesa a mechanizmu kritického profilu
G.BESLUX ANTINOISE RAIL biologicky odbúrateľný	0	Anorg.	Syntetic.	Al, Cu	kovovo šedá	-10 do 100 (až do 400)	Protihlukové mazanie bočného kolesa

PASTY SO SULFIDOM MOLYBDENIČITÝM

Produkt	NGLI	Zahusťovadlo	Zákl.olej	Zložka (LS)	Farba	Teplota °C (suchý film)	Aplikácia
G.A.BESMOLY U-5000	1/2	Lítium	Mineral	MoS ₂	sivočierna	-20 do 450	Dlhodobé mazanie mechanizmu pri ich montáži pri vysokých tlakoch
G.A.BESMOLY U-6000	1	Litium	Mineral	MoS ₂	sivočierna	-20 do 450	Dlhodobé mazanie mechanizmu pri ich montáži pri vysokých tlakoch
G.BESLUX ANTI SCUFF PASTE	3/4	vláknitá vazelína	Mineral	MoS ₂	čierna	-10 do 400	Povrchové a horúce mazanie foriem (vulkanizované formy)

GRAFITOVÉ PASTY

Produkt	NGLI	Zahusťovadlo	Zákl. olej	Zložka (LS)	Farba	Teplota °C (suchý film)	Aplikácia
G.BESLUX GRAFOL HT	Tekutina	Anorg.	Polosyntetic.	C(g)	šedá	-10 do 200 (až 450)	Mazanie a montáž dielov, ktoré sú vystavené vysokým teplotám a zaťaženiu
G.BESLUX GRAFOL HT PASTE	1/2	Anorg.	Polosyntetic.	C(g)	šedá	-10 do 200 (až 450)	Mazanie a montáž dielov, ktoré sú vystavené vysokým teplotám a zaťaženiu
G.BESLUX CONEX DRILL 135 PLUS	1/2	Lítium	Mineral	C(g)	kovovo sivá	-25 do 140 (až 1100)	Na montáž a demontáž závitových spojov vystavených náročným prevádzkovým podmienkam

OSTATNÉ MONTÁŽNE MAZACIE PASTY

Produkt	NGL I	Zahusťovadlo	Zákl. olej	Zložka (LS)	Farba	Teplota °C (suchý film)	Aplikácia
G.BESLUX KOMPLEX PASTE L-2/S	2	Polymochovina	Syntetic.	ZnO	žltá	-40 do 200 (až 400)	Vynikajúca tribokorózna ochrana ryhovaného druhu a mechanizmu guľového spoja
G.BESLUX TRIBOPASTE L-2/3-S	2/3	Lítium	Symtetic.	ZnO CaCO ₃	biela	-40 do 150 (až 400)	Dlhotrvalé mazanie a vynikajúca ochrana mechanizmu tribokorózie (prierezové spoje, mechanizmy, osi, skrutky)
G.BESLUX WHITE LUBRICANT PASTE	3	Vláknitá vazelína	Mineral	TiO ₂ CaCO ₃	biela	-10 do 80 (až 300)	Mazanie a ochrana tribokorózneho mechanizmu, ktoré vyžadujú nerezovú bielu pastu
G.BESLUX TOP PASTE	1/2	Anorg.	Syntetic.	TiO ₂ BN	biela	-50 do 1150	Montáž a demontáž potrubí všetkých druhov alebo vozidiel
G.BESLUX ATOX ASP-2 biologicky odbúrateľný NSF	2	komplex hliník	liečivá biela	TiO ₂ LB Ca ₃ (PO ₄) ₂	biela	-20 do 150	Mazanie mechanizmov, ktoré vyžadujú potravinársku pastu.
G.A. 5A3	1	Lítium	Mineral	C(g) PTFE	čierna	-10 do 110 (až 450)	Ochrana závitových spojov perforovaných rúr v ropnom priemysle: spĺňa API BULL 5A3

Tuhé mazivá (LS)

- Al: hliník
- BN: nitrid bóru
- C(g): grafit

- Cu: meď
- LB: biele mazivá
- PTFE

- CaCO_3 : uhličitan vápenatý
- $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$: fosforečnan vápenatý
- ZnO : oxid zinočnatý

- MoS_2 : sulfid molybdeničitý
- TiO_2 : oxid titaničitý

Zastúpenie na Slovensku:
SOLUTECH BOHEMIA SK, s.r.o
Stred 52
Považská Bystrica
01701
www.sbsk.sk